

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

LABORATOIRE DE CRYPTOLOGIE

12, Rue Buffon - 75005 PARIS
Tel. 01.40.79.32.07/08 - Fax. 01.40.79.35.94

PROTECTION DES MATERIAUX

CERTIFICAT D'ESSAI N° 1345

Les résultats et les conclusions des rapports émanants du
Laboratoire de Cryptologie ne peuvent en aucun cas être
utilisés sous forme publicitaire.
Seule peut être envisagée, après accord du Laboratoire, la
photocopie du rapport intégral.

Paris, le 12/05/1998

V/Ref: Votre courrier du 10/04/1998
N/Ref: JO PV N° 1345

**ESSAI DE RESISTANCE AUX CHAMPIGNONS
D' UN ECHANTILLON REMIS PAR LA Sté LAVESA N S.R.L.**

Les essais ont été réalisés selon les modalités de la norme **NFX 41-520** (Méthodes A et B)

Durée d'incubation: 28 jours

Champignons utilisés: *Chaetomium globosum*
Stachybotrys atra
Penicillium funiculosum
Alternaria alternata
Clasporium herbarum
Trichoderma viride
Aspergillus flavus
Paecilomyces variotii
Aureobasidium pullulans
Aspergillus niger

Référence de l'échantillon : **FLEXCOAT**

RESULTATS

-Méthode A : Essai de comestibilité

Pas de développement fongique, visible à l'oeil nu, - **Degré 0** - .

-Méthode B : Essai de l'action fongistatique

Pas de développement fongique, visible à l'oeil nu, - **Degré 0** - .



J. OUDOT
Responsable Sce Protection des matériaux